

## ЗША

ТУ 1522-011-05802307-2004

**Тип:** алюмосиликатный наполнитель шамотный с огнеупорностью не ниже 1690°C

**Назначение:** для изготовления огнеупорных масс, обмазок, мертелей

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗША
Массовая доля Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , %, не менее	35
Огнеупорность, °С, не ниже	1690
Водопоглощение, %, не более	6

Для наполнителей, изготовленных из брака и лома, допускается водопоглощение не более 15%

Для наполнителей классов 5-8 водопоглощение не нормируется

Зерновой состав	Норма		
	грубозернистый	крупнозернистый	среднезернистый
Остаток на сетке №20, не более	5	-	-
Остаток на сетке №12, не более	-	15	-
Остаток на сетке №5, не более	-	-	15
Проход через сетку №5, не более	25	20	-
Проход через сетку №2, не более	-	-	25

**Упаковка:** по ГОСТ 24717.

Транспортирование в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57  
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

