



ШТТ-0,6 А

СТО 05802307-0-001-2017

Тип: изделия огнеупорные алюмосиликатные
теплоизоляционные

Назначение: применяют в рабочей (незащищенной) футеровке печей, не подвергающейся действию расплавов, истирающих усилий и механических ударов, или в промежуточной (защищенной) изоляции.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ШТТ-0,6 А
Кажущаяся плотность, г/см ³ , в пределах	0,5-0,7
Остаточное изменение размеров, %, не более при температуре °С, %	0,7 1150
Предел прочности при сжати, Н/мм ² , не менее	2,0
Теплопроводность, Вт/(м К), не более при средней температуре, °С: (350±25)	0,25

Форма и размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 5040

Упаковка: по ГОСТ 24717

Срок хранения: неограничен

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведенные данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16
заказа изделий: tdom@slsoz.ru

ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru
slsoz.ru