

## SL FLOW ULC 98

СТО 05802307-3-011-2019

**Тип:** смесь огнеупорная ультранизкоцементная  
бетонная саморастекающаяся

**Метод применения:** заливка

**Тип связки:** гидравлическая

**Назначение:** получение монолитной футеровки в труднодоступных местах без применения вибрации, а также для изготовления огнеупорных бетонных изделий сложной конфигурации

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL FLOW ULC 98
Массовая доля, %: Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	98
CaO	1
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,01
Максимальный размер зерна, мм	6
Средняя плотность, г/см <sup>3</sup> , после сушки при 110 °С	3,1
Максимальная температура применения, °С	1800
Теплопроводность, Вт/(м·К)	
при 200 °С	1,208
при 400 °С	1,499
при 600 °С	1,606
при 800 °С	1,855
Предел прочности при сжатии, Н/мм <sup>2</sup>	
после сушки при 110 °С	30
после обжига при 1000 °С	30
после обжига при 1500 °С	150
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, при температуре	
после обжига 1000 °С	0,3
после обжига 1500 °С	0,8
Количество воды затворения, % (от общего количества смеси), в пределах	4,0-5,0
Открытая пористость, %, после обжига при 1000 °С	15

**Упаковка:** бумажные влагозащищённые мешки

**Срок хранения:** 6 месяцев со дня изготовления

Хранение осуществляется в сухих крытых помещениях, в условиях, исключающих увлажнение и засорение материалами другого состава, а также обеспечивающих целостность упаковки

Хранение и транспортирование смеси в соответствии с ГОСТ 24717.

Подробная информация о продукте  
на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

**Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления**

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
применения изделий: [e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
заказа изделий: [tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru), [sale@slsoz.ru](mailto:sale@slsoz.ru)

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57  
[refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru), [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

