



## МКРКЛ-400

СТО 05802307-1-013-2017

**Тип:** картон муллитокремнеземистый огнеупорный  
стекловолоконистый теплоизоляционный

**Назначение:** теплоизоляция сталь-ковшей,  
футеровки тепловых агрегатов при температуре  
службы не выше 1150 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ		МКРКЛ-400
Массовая доля, %, $Al_2O_3$ , не менее		45
Кажущаяся плотность, $кг/м^3$ , не более		400
Относительное изменение массы при прокаливании, %, не более		2,0
Размеры картона и предельные отклонения		
Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
Допуск $\pm 5$ мм	Допуск $\pm 5$ мм	Допуск $\pm 1$ мм
1400	800	11

Допускается изготовление картона по чертежам заказчика, размеры которого (спец. заказ) должны быть согласованы между изготовителем и потребителем

**Упаковка:** в соответствии с ГОСТ 24717

**Срок хранения:** неограничен, при соблюдении  
условий хранения и транспортирования

Транспортирование согласно ГОСТ 24717. Хранение  
картона осуществляется в крытых складах в условиях,  
исключающих попадание атмосферных осадков

Подробная информация о продуктах  
на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Вышеприведённые данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
применения изделий: [e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16  
заказа изделий: [tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru)

ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 43 54, 6 44 02, 3 25 50  
[mtk-sl@slsoz.ru](mailto:mtk-sl@slsoz.ru)  
[slsoz.ru](http://slsoz.ru)