

**Инструкция по применению мастики термостойкой
марки МТ-Р**

Мастика термостойкая марки МТ-Р (далее по тексту мастика) предназначена для применения в промышленности для конструкционного склеивания (герметизации) огнеупорных теплоизоляционных изделий, материалов и изделий огнеупорных теплоизоляционных муллитокремнезёмистых стекловолоконистых, стекловолокна огнеупорного керамического, изделий огнеупорных шамотных, муллитокремнезёмистых и полуокислых общего назначения, а также изделий огнеупорных бетонных, как кладочный материал с температурой применения до 1500⁰С.

При применении мастики необходимо строгое соблюдение данной инструкции!

1 При работе с мастикой температура помещения должна быть выше 15⁰С, температура склеиваемых поверхностей должна быть в пределах от + 5⁰С до +140⁰С. При пониженных температурах время схватывания увеличивается.

2 Перед применением мастику требуется тщательно размешать до однородной консистенции.

3 В случае загустевания мастики допускается разведение её чистой горячей водой, в количестве не более 30% от общего веса мастики, и не более одного раза. Введение воды рекомендуется производить постепенно с непрерывным и тщательным перемешиванием вручную или при помощи дрели с насадкой. Перемешивание необходимо продолжать до получения эластичной консистенции.

4 Поверхности на которые наносится мастика должны быть предварительно очищены от пыли, грязи, масла и т.п.

5 Нанесение мастики производится любым штукатурным инструментом. Перед нанесением мастики склеиваемые поверхности смачиваются предварительно водой. Нанесение мастики на склеиваемые поверхности должно быть с нажимом, равномерным и сплошным, без пробелов. Рекомендуемая толщина слоя до 2 мм. Мастику наносят на обе склеиваемые поверхности.

6 Склеиваемые поверхности должны быть плотно прижаты друг к другу. Возможно использование фиксирующих средств (устройств).

7 Рекомендуется выработать весь объём готовой к применению мастики за один раз. В процессе работы, для предотвращения высыхания мастики, рекомендуется упаковку с мастикой прикрывать крышкой.

8 Время полного высыхания мастики 24 часа.

9 Срок хранения в крытых складах, в условиях исключаяющих попадание атмосферных осадков, в герметично закрытой таре составляет 5 месяцев от даты изготовления.

10 Расход мастики на 1 м² - для марки МТ-1 составляет 3,4 кг.

11 При работе с мастикой должны использоваться индивидуальные средства защиты по ГОСТ 12.4.041, ГОСТ 12.4.191, Р 2.2.2006-05, ГОСТ 12.4.103.

12 Не допускается нанесение мастики на вибрирующую поверхность. Эксплуатация мастики, находящейся под воздействием вибрации допускается только после полного её затвердевания (приблизительно от 24 часов до 48 часов).

По вопросам поставки мастики обращаться в адрес ООО «Торговый Дом «Сухоложские огнеупоры» по телефонам 8 (34373)3-25-50, 64-4-16, 64-4-43, 64-438
По вопросам применения клея обращаться по телефонам 8 (34373) 64-3-58, 64-2-87,64-3-66.

(редакция 2)