

## SL PRECAST 0,7-1100

СТО 05802307-3-005-2019

**Тип:** изделия бетонные огнеупорные теплоизоляционные

**Назначение:** применяются в теплоизоляционном слое в плавильных, термических, обжиговых печах, в печах и агрегатах нефтехимической и цементной промышленности; футеровка газоходов и агрегатов, без механической и истирающей нагрузки на футеровку, с нейтральной или окислительной средой

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST 0,7-1100
Массовая доля, %: Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , не менее	26
CaO, не более	24
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , не более	10
Кажущаяся плотность, г/см <sup>3</sup>	≤0,9
Предел прочности при сжатии, Н/мм <sup>2</sup> , не менее: после сушки при 110 °С	1
после обжига при 815 °С	0,8
Теплопроводность, Вт/(м·К), не более, при средней температуре: 200 °С	0,120
400 °С	0,150
600 °С	0,160
800 °С	0,180
Остаточные изменения размеров при температуре, °С	815
% , не более	1,5
Максимальная температура применения, °С	1100

**Упаковка:** термоусадочная пленка

**Срок хранения:** неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 2 ярусов

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57  
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru



ООО «АКС РУС»