

МКРФТИГ-450

СТО 05802307-1-006-2019

Тип: изделия муллитокремнезёмистые огнеупорные теплоизоляционные стекловолоконистые фасонные

Назначение: теплоизоляция в индукционных установках, узлов сложной конфигурации водогрейных котлов и электропечей; утепление прибыльных надставок при разливке чёрных металлов и каналов металлопроводки при разливке цветных металлов; уплотнение электродного отверстия на агрегатах печь-ковш (АПК), электродуговых печах

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	МКРФТИГ-450
Массовая доля Al ₂ O ₃ , %	52
Относительное изменение массы при прокаливании, %	0,9
Кажущаяся плотность, кг/м ³	648
Теплопроводность, Вт/(м·К), при средней температуре, °С	
400	0,110
600	0,140
800	0,170
Максимальная температура применения, °С	1150
Предельное отклонение размеров изделий, мм:	
до 100 вкл	± 3
св 100 до 450 вкл	± 5
св 450	± 1,5%

Форма, размеры, предельные отклонения размеров должны соответствовать чертежам заказчика и быть согласованы между изготовителем и потребителем. При отсутствии в чертеже предельных отклонений размеров, изготовитель вправе в одностороннем порядке использовать предельное отклонение размеров, указанное в таблице.

Наличие на поверхности изделий следов адьюстирования (доводки продукции до требований настоящего стандарта организации) не является браковочным признаком, т.к. адьюстирование продукции предусмотрено технологическим процессом.

Упаковка: в соответствии с ГОСТ 24717

Срок хранения: неограничен, при соблюдении условий хранения и транспортирования

Подробная информация о продуктах на сайте slsoz.ru

Транспортирование и хранение: согласно ГОСТ 24717

Хранение изделий осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

