

СПС-2

СТО 05802307-3-003-2019

Тип: смесь печная

Метод применения: кладочная смесь

Тип связки: керамическая

Назначение: используются для кладки бытовых печей, каминов и дымоходов, для оштукатуривания печей, крепления изразцов с рабочей температурой применения до 500°C

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	СПС-2
Массовая доля влаги, %, не более	4
Время пригодности растворенной смеси к использованию, ч, не более	6
Предел прочности на сжатие на 3 сутки, Н/мм ² , не менее	Не нормируется
Предел прочности при сжатии после сушки при 150°C, Н/мм ² , не менее	1,0
Температура при нанесении смеси, °C, в пределах	От +5 до +30
Количество воды затворения, л, на 1 кг. смеси	0,21
Насыпная плотность, г/см ³ , в пределах	1,3±10%
Расход смеси при толщине слоя 2 мм, кг/м ²	Не нормируется
Расход смеси при толщине слоя 3 мм, кг/м ²	6,2
Минимальная толщина слоя, мм	3
Полное время твердения, не менее, сутки	5

Упаковка: бумажные влагозащитные мешки

Срок хранения: в упаковке 12 месяцев со дня изготовления

Хранение и транспортирование смеси в соответствии с ГОСТ 24717.

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведенные данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16
tdom@slsoz.ru

ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru
slsoz.ru