



## РУВОЛ-М

СТО 05802307-1-001-2016

**Тип:** волокно рубленое из муллитокремнеземистого стекловолокна

**Назначение:** теплоизоляция в жилищном строительстве, судостроении, как теплоизоляционный наполнитель для сложных и труднодоступных пустот, различных масс, наполнитель расширительных соединений, в качестве армирования бетонов и цементов и др. отраслях промышленности, являющееся основной пожарозащитных смесей с максимальной температурой применения 1150 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	РУВОЛ-М
Массовая доля $Al_2O_3$ , %, не менее	50
Относительное изменение массы при прокаливании, %, не более	0,6
Массовая доля влаги, %, не более	4
Максимальная температура применения, °С	1150

**Упаковка:** в соответствии с ГОСТ 24717

Транспортирование согласно ГОСТ 24717.

**Срок хранения:** неограничен, хранение волокна осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадание влаги

Подробная информация о продуктах на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Вышеприведённые данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
[e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16  
[tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru)

ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 43 54, 6 44 02, 3 25 50  
[mtk-sl@slsoz.ru](mailto:mtk-sl@slsoz.ru)  
[slsoz.ru](http://slsoz.ru)