



Модуль Z-BЛОК (1260)

СТО 05802307-1-002-2016

Тип: модуль теплоизоляционный огнеупорный из стекловолна огнеупорного керамического марки Cerablanket™ (slsoz.ru)

Назначение: теплоизоляция различных нагреваемых объектов: печи риформинга, пиролизные нагреватели, крышки передаточных ковшей, нагревательные колодцы, крышки сталь-ковшей, печи повторного нагрева, печи с выкатным подом, печи с роликовым подом, печи со съёмным колпаком, печи для обжига технической керамики и т.п.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Z-BЛОК (1260)
Классификационная температура	1260 °C
Номинальная плотность, кг/м ³	160
	180
	200

При изготовлении модулей с кажущейся плотностью 160 кг/м³, 180 кг/м³ в комплектацию включены листы из гофрокартона, при изготовлении модулей с кажущейся плотностью 200 кг/м³ в комплектацию включены пластины ДВП.

Дополнительно модули обвязывают упаковочной полиэфировой либо полипропиленовой лентой по толщине модуля в количестве не менее двух лент на каждые 300 мм.

Длина, мм	Ширина, мм	Высота (толщина изоляции), мм
Допуск «минус» 10; 0	Допуск ±5	Допуск ±10
300	200	150; 200; 250; 300; 350
300	300	150; 200; 250; 300; 350
300	600	150; 200; 250; 300; 350

Допускается изготовление модулей по чертежам заказчика других форм и размеров, кажущейся плотности которые должны быть согласованы между изготовителем и потребителем.

Модули изготавливаются как с анкерной системой крепления (анкеражем)-Т,М, так и без анкерной системы крепления. Материал анкеража жаропрочная либо жаростойкая сталь. Подробная информация о вариантах крепления на сайте slsoz.ru.

Упаковка: в соответствии с ГОСТ 24717. Модули упаковываются в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142 и формируют в пакеты по ГОСТ 26663 путем укладки на деревянный поддон размером 800 мм x 1200 мм с дополнительной упаковкой в пленку «стретч» или в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354, предохраняющую пакет от попадания атмосферных осадков.

Подробная информация о продуктах на сайте slsoz.ru.

Срок хранения: неограничен, при соблюдении условий хранения и транспортирования. Хранение модулей осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков.

Вышеприведённые данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16
tdom@slsoz.ru