

SL PRECAST ULC 97

СТО 05802307-3-001-2022

Тип: изделия бетонные огнеупорные
ультранизкоцементные

Назначение: применяются для тяжелых режимов работы, где необходима повышенная механическая прочность и абразивная стойкость в условиях воздействия высоких температур.
Механическая прочность набирается после обжига

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST ULC 97
Массовая доля, %: Al ₂ O ₃	97
CaO	1
Fe ₂ O ₃	0,05
Средняя плотность, г/см ³	3,1
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	100
Остаточные изменения размеров, %, после выдержки 2 ч при температуре 1500 °С	3
Теплопроводность, Вт(м·К), при средней температуре, °С:	
200	1,685
400	1,632
600	1,600
800	1,667
Максимальная температура применения, °С	1800
Открытая пористость, %	12

Упаковка: термоусадочная пленка

Срок хранения: неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 2 ярусов.

В зависимости от конфигурации изделий допускается их складирование в 3 яруса.

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

