СУХОЛОЖСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД

ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА

Ceraterm Board D 1260

СТО 05802307-1-016-2021

Тип: плита стекловолокнистая огнеупорная

Назначение: теплоизоляция, футеровка различных нагреваемых объектов, требующие более высокую жесткость и плотность, по сравнению с рулонными материалами. Плиты имеют улучшенные теплоизоляционные свойства и сопротивление эрозионному износу

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Ceraterm Board D 1260
Классификационная температура, °С	1260
Относительное изменение массы при прокаливании, %, не более	10
Кажущаяся плотность в несжатом виде, кг/м^3	400±10%
Теплопроводность, Вт/(м·К), не более, при средней температуре, °С:	
200	0,090
400	0,120
600	0,160
800	0,200
Отбитость углов и рёбер, мм, не более: длиной	10
глубиной	10
Кривизна, мм, не более	5

Плиты в зависимости от способа дополнительной обработки подразделяются: механически обработанные - GR и необработанные

РАЗМЕРЫ ПЛИТ, МЕХАНИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫХ - GR	РАЗМЕРЫ ПЛИТ НЕОБРАБОТАННЫХ
Длина — 1200; 1000 мм, допуск ± 2 мм; Ширина — 1000; 500 мм, допуск ± 2 мм; Толщина — 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50 мм, допуск ± 2 мм	Длина — 1200; 1000 мм, допуск + 30 мм, минус 10 мм Ширина — 1000; 500 мм, допуск + 30 мм, минус 10мм Толщина — 10; 20; 30; 40; 50, допуск ± 5 мм

Допускается изготовление плит по чертежам заказчика (спец. заказ), форма и размеры которых должны быть согласованы между изготовителем и потребителем

Упаковка: в соответствии с ГОСТ 24717.
По согласованию между изготовителем и потребителем возможно изменение упаковки

Срок хранения: неограничен, при соблюдении условий хранения и транспортирования
Хранение в крытых складах, в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков

Подробная информация о продуктах на сайте slsoz.ru

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58, e.centr@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16, tdom@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

ООО «ДКС РУС»

СУХОЛОЖСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД

2023