

SL REFCOR 95

СТО 05802307-0-009-2021

Тип: изделия корундовые

Назначение: опоры, блоки, подставки, лещади, плиты втулки и сложные фасонные изделия для керамической, стекольной и нефтехимической промышленности

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL REFCOR 95
Массовая доля, %: Al_2O_3	95
Fe_2O_3	0,12
Кажущаяся плотность, г/см ³	2,8
Открытая пористость, %	23
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	80
Остаточное изменение размеров, %, при нагреве при температуре 1500 °С	0,1
Максимальная температура применения, °С	1700
Термостойкость, водные теплосмены, при температуре 1300 °С	50

Предельные отклонения, мм, по ГОСТ 390

Упаковка: по ГОСТ 24717

Срок хранения: неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 1 яруса

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

