



## Ceraterm Board 1425

СТО 05802307-1-016-2021

**Тип:** плита стекловолнистая огнеупорная

**Назначение:** теплоизоляция, футеровка различных нагреваемых объектов, требующие более высокую жесткость и плотность, по сравнению с рулонными материалами. Плиты имеют улучшенные теплоизоляционные свойства и сопротивление эрозионному износу

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Ceraterm Board 1425
Классификационная температура, °С	1425
Относительное изменение массы при прокаливании, %, не более	10
Кажущаяся плотность в несжатом виде, кг/м <sup>3</sup>	260 минус 5% +20%
Прочность на сжатие при 10% относительной деформации КПа	90
Теплопроводность, Вт/(м·К), не более, при средней температуре, °С:	
200	0,060
400	0,090
600	0,130
800	0,170
Отбитость углов и ребер, мм, не более: длиной глубиной	10 10
Кривизна, мм, не более	5

Плиты в зависимости от способа дополнительной обработки подразделяются: механически обработанные - GR и необработанные

РАЗМЕРЫ ПЛИТ, МЕХАНИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫХ - GR	РАЗМЕРЫ ПЛИТ НЕОБРАБОТАННЫХ
Длина — 1200; 1000 мм, допуск ± 2 мм; Ширина — 1000; 500 мм, допуск ± 2 мм; Толщина — 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50 мм, допуск ± 2 мм	Длина — 1200; 1000 мм, допуск + 30 мм, минус 10 мм Ширина — 1000; 500 мм, допуск + 30 мм, минус 10 мм Толщина — 10; 20; 30; 40; 50 мм, допуск ± 5 мм

Допускается изготовление плит по чертежам заказчика (спец. заказ), форма и размеры которых должны быть согласованы между изготовителем и потребителем

**Упаковка:** в соответствии с ГОСТ 24717.  
По согласованию между изготовителем и потребителем возможно изменение упаковки

Подробная информация о продуктах  
на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

**Срок хранения:** неограничен, при соблюдении условий хранения и транспортирования  
Хранение в крытых складах, в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
применения изделий: [e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
заказа изделий: [tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru), [sale@slsoz.ru](mailto:sale@slsoz.ru)

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57  
[refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru), [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

