

SL PRECAST BR-P

СТО 05802307-3-007-2019

Тип: изделия бетонные жаростойкие

Применение: футеровка тепловых агрегатов

Назначение: применение изделий при температуре эксплуатации не выше 1000 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST BR-P
Предел прочности при сжатии, Н/мм ² , не менее, после сушки при 110 °С после обжига при 1300 °С	20
	-
Температура службы, °С	1000
Плотность, г/см ³ , не более, после сушки при 110 °С	1,9±10%
Остаточное изменение размеров после выдержки 2 ч. не более, %, при температуре, °С	0,4
	815

Предельные отклонения, мм, по ГОСТ 390

Упаковка: термоусадочная пленка

Срок хранения: неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 2 ярусов.

В зависимости от конфигурации изделий допускается их складирование в 3 яруса.

Хранение и транспортирование в соответствии с ГОСТ 24717.

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведенные данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16
tdom@slsoz.ru

ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru
slsoz.ru