

Fire Control Blanket AI 40

СТО 05802307-1-018-2017

Тип: материал теплоизоляционный огнезащитный

Назначение: в качестве противопожарной защиты и теплоизоляционных стальных, алюминиевых и композитных конструкций используемых в судостроении и кораблестроении, а также противопожарной защиты, теплоизоляции и огнезащиты воздуховодов с температурой применения не выше 1000 °С.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Fire Control Blanket AI 40
Температура применения, °С, не выше	1000
Кажущаяся плотность, кг/м ³ , не более	70 минус 5% +20% 100 минус 5% +20% 130 минус 5% +20%

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ					
	64 кг/м ³	70* кг/м ³	96 кг/м ³	100* кг/м ³	128 кг/м ³	130* кг/м ³
Теплопроводность, Вт/(мК), не более, при температуре 200 °С	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
400°С	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10
600°С	0,20	0,20	0,16	0,16	0,15	0,15
800°С	0,30	0,30	0,23	0,23	0,20	0,20
1000°С	0,43	0,43	0,32	0,32	0,27	0,27

Теплопроводность является справочной величиной

*-значение кажущейся плотности с учетом фольги

Упаковка: по ГОСТ 24717

Срок хранения: неограничен

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Транспортирование согласно ГОСТ 24717

Хранение материала осуществляется в крытых складах, в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков.

Вышеприведенные данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16
tdom@slsoz.ru

ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru
slsoz.ru