

SL REFSIL 55

СТО 05802307-0-009-2021

Тип: изделия муллитокордиеритовые

Назначение: опоры, блоки, подставки, лещади, плиты и сложные фасонные изделия для керамической промышленности, а так же быстроизнашивающиеся детали для питателя в стекольной промышленности

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL REFSIL 55
Массовая доля, %: Al_2O_3	55
SiO_2	34
MgO	8
Fe_2O_3	0,9
Кажущаяся плотность, г/см ³	2,4
Открытая пористость, %	24
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	40
Остаточное изменение размеров при нагреве, %, при температуре 1300 °С	0,2
Максимальная температура применения, °С	1450
Термостойкость, водные теплосмены, при температуре 1300 °С	>100

Упаковка: по ГОСТ 24717

Срок хранения: неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 1 яруса

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 5
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

