

## ЗП-1

СТО 05802307-6-003-2021

**Тип:** покрытие защитное термостойкое

**Метод применения:** согласно инструкции на данный вид материала

**Назначение:** защита футеровки тепловых агрегатов и как кладочный материал с температурой применения до 1450 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (для порошка)	ЗП-1
Массовая доля, % оксида алюминия (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	40
оксида железа (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	1,97
Относительное изменение массы при прокаливании, %	5
Массовая доля влаги, %	0,4

Покрытие состоит из двух компонентов и поставляется в виде сухого порошка и жидкой связки.

Смешивание компонентов покрытия производится непосредственно перед применением в соотношении порошок и связующее – 60:40 соответственно.

**Упаковка:** по ГОСТ 24717. Мешки формируют в транспортные пакеты по ГОСТ 26663 с дополнительной упаковкой в пленку «стретч» или полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354. Упаковка связующего осуществляется в пластиковую тару с герметичной крышкой.

**Срок хранения компонентов:** не более 12 месяцев со дня изготовления

Подробная информация о продуктах на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Хранение и транспортирование в соответствии с ГОСТ 24717.

Температура связующего при транспортировке должна быть не ниже +2 °С.

Хранение порошка осуществляется в крытых складах, бункерах или контейнерах в условиях, исключающих увлажнение и засорение материалами другого состава.

Хранение связующего осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков, в плотно закрытой таре при температуре не ниже +2°С.

**Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.**

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
[e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
[tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru), [sale@slsoz.ru](mailto:sale@slsoz.ru)

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57  
[refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru), [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

