



## Kaowool® Boards L 1260

СТО 05802307-1-016-2016

**Тип:** плита стекловолокнистая огнеупорная

**Назначение:** теплоизоляция различных нагреваемых объектов, требующих высокой жесткости и плотности, чем рулонные материалы (плиты имеют улучшенные теплоизоляционные свойства и сопротивление абразивному износу)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Kaowool® Boards L 1260
Классификационная температура	1260 °С
Относительное изменение массы при прокаливании, в пределах, %	5-7
Кажущаяся плотность в несжатом виде, кг/м <sup>3</sup>	200±10%

Плиты в зависимости от способа дополнительной обработки подразделяются на механически обработанные (GR) и необработанные.

РАЗМЕРЫ ПЛИТ, МЕХАНИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫХ (GR)	РАЗМЕРЫ ПЛИТ НЕОБРАБОТАННЫХ
Длина — 1200; 1000 мм, допуск ±2 мм;	Длина — 1200; 1000 мм, допуск + 30 мм минус 10 мм
Ширина — 1000; 500 мм, допуск ±2 мм;	Ширина — 1000; 500 мм, допуск + 30 мм минус 10мм
Толщина — 10;15;20;25;30;35;40;45;50, допуск ±2 мм	Толщина — 10;20;30;40;50, допуск ±5 мм

Допускается изготовление плит по чертежам заказчика (спец. заказ), форма и размеры, которых должны быть согласованы между изготовителем и потребителем.

**Упаковка:** в соответствии с ГОСТ 24717. По согласованию между изготовителем и потребителем возможно изменение упаковки  
**Срок хранения:** неограничен, при соблюдении условий хранения и транспортирования

Подробная информация о продуктах на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

**Вышеприведённые данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.**

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16  
tdom@slsoz.ru

ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 43 54, 6 44 02, 3 25 50  
mtk-sl@slsoz.ru  
slsoz.ru