

SL PRECAST SiC 5

СТО 05802307-3-001-2022

Тип: изделия бетонные огнеупорные

Назначение: применяются в печах цветной металлургии, в печах нефтехимической промышленности (пиролиза, риформинга и т.п.), в печах и агрегатах цементной промышленности (холодильник, головка печи, определённые зоны циклонов); в термических печах

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST SiC 5
Массовая доля, %: Al ₂ O ₃	52
CaO	5
Fe ₂ O ₃	1,5
SiC	5
Средняя плотность, г/см ³	2,5
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	80
Остаточные изменения размеров, %, после выдержки 2 ч при температуре 1300 °С	0,1
Теплопроводность, Вт/(м·К), при средней температуре: 200 °С	0,840
400 °С	1,080
600 °С	1,220
800 °С	1,330
Максимальная температура применения, °С	1550
Открытая пористость, %	20

Упаковка: термоусадочная пленка

Срок хранения: неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 2 ярусов.

В зависимости от конфигурации изделий допускается их складирование в 3 яруса.

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
заказа изделий: tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru



ООО «ДКС РУС»