

## SL MAREF 98

СТО 05802307-0-005-2020

**Тип:** изделия высокоглинозёмистые уплотненные  
**Метод применения:** кладка

**Назначение:** футеровка различных тепловых агрегатов

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL MAREF 98
Массовая доля, %: Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	98
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,15
Открытая пористость, %	16
Кажущаяся плотность, г/см <sup>3</sup>	3,15
Предел прочности при сжатии, Н/мм <sup>2</sup>	85
Температура деформации под нагрузкой, °С	1700
Остаточные изменения размеров при нагреве при температуре 1500 °С, %	0,2
Теплопроводность, Вт/мК:	
при средней температуре 105°С	3,94
при средней температуре 815°С	3,61
при средней температуре 1100°С	3,34

**Упаковка:** по ГОСТ 24717

**Срок хранения:** неограничен

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Вышеприведенные данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
[e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
[tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru), [sale@slsoz.ru](mailto:sale@slsoz.ru)

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57  
[refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru), [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

