

## MT-1

СТО 05802307-6-002-2019

Тип: мастики термостойкие

**Назначение:** применяют в промышленности для конструкционного склеивания (герметизации) огнеупорных теплоизоляционных изделий, материалов и изделий огнеупорных теплоизоляционных муллитокремнезёмистых стекловолоконистых, стекловолокна огнеупорного керамического, изделий огнеупорных шамотных и полукислых общего назначения, изделий огнеупорных бетонных, а так же для заделки швов и соединений в местах контакта огнеупорных изделий и металла, как кладочный раствор с температурой применения до 1500 °С.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	MT-1
Массовая доля, %	
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	82
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,05
ZrO <sub>2</sub>	2
Продолжительность склеивания, в естественных условиях, ч.	36
Содержание сухого остатка, %	73
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,98
Прочность шва на сдвиг, Н/мм <sup>2</sup> , не менее	1
Внешний вид	Суспензия белого цвета
Температура применения, °С	1500

Эксплуатация (применение):

Температура поверхности при применении мастик в пределах от +5 °С до +140 °С.

Температура окружающей среды при использовании мастик не ниже +15 °С.

Максимальная толщина шва не должна превышать 2 мм.

Расход мастики на 1 м<sup>2</sup>, для марки MT-1 составляет 3,8 кг.

**Упаковка:** пластиковая тара с герметичной крышкой.

**Срок хранения:** при условии герметичности тары составляет 5 месяцев с даты изготовления.

Подробная информация о продукте, инструкция по применению на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Хранение осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадания атмосферных осадков, в герметично закрытой таре.

Транспортирование мастик производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

**Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.**

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57  
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru



ООО «АКС РУС»