



SL 30

СТО 05802307-0-002-2024

Тип: изделия теплоизоляционные огнеупорные

Метод применения: кладка

Назначение: применение в доменном, сталелитейном и алюминиевом производствах; при производстве котельного оборудования; в керамической, нефтехимической и стекольной промышленности

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL 30
Массовая доля, %: Al_2O_3 , не менее	77
Fe_2O_3 , не более	1
Кажущаяся плотность, г/см ³ , не более	1,09
Остаточные изменения линейных размеров, %, не более	2,0
при температуре, °С	1620
Предел прочности при сжатии, Н/мм ² , не менее	3,9
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более, при средней температуре, °С	
200	0,340
350	0,360
600	0,380
800	0,410
Классификационная температура, °С	1620

Форма и размеры по ГОСТ 5040 для марки SL 30 соответственно марке ШТ-0,4 и по чертежам заказчика, согласованные между изготовителем и потребителем

При определении показателей внешнего вида изделий наличие на поверхности следов адьюстирования не является браковочным признаком, т.к. адьюстирование изделий предусмотрено технологическим процессом

На поверхности изделий допускаются пятна.

Упаковка: в соответствии с ГОСТ 24717

Срок хранения: неограничен при соблюдении правил транспортирования и хранения

Хранение и транспортирование в соответствии с ГОСТ 24717.

Подробная информация о продуктах на сайте slsoz.ru

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

