

## SL FLOW 1,3-1300

СТО 05802307-3-011-2019

**Тип:** смесь огнеупорная бетонная  
саморастекающаяся теплоизоляционная

**Метод применения:** заливка

**Тип связки:** гидравлическая

**Назначение:** изготовление огнеупорных бетонных изделий, а также для получения монолитной футеровки в труднодоступных местах без применения вибрации

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL FLOW 1,3-1300
Массовая доля, %	
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	71
CaO	9
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,6
Кажущаяся плотность, г/см <sup>3</sup> , после сушки при 110 °С	1,3
после обжига при 815 °С	1,2
Предел прочности при сжатии, Н/мм <sup>2</sup> , после сушки при 110 °С	31
после обжига при 815 °С	20
после обжига при 1300 °С	20
Максимальная температура применения, °С	1300
Количество воды затворения, % (от количества смеси), в пределах	20-25
Остаточные изменения размеров, %, при выдержке 2 ч	
при температуре 815 °С	0,1
при температуре 1300 °С	0,4
Теплопроводность, Вт/(м·К), при средней температуре, °С	
200	0,462
400	0,524
600	0,563
800	0,621
Максимальный размер зерна, мм	0,5

**Упаковка:** бумажные влагозащищённые мешки

**Срок хранения:** 6 месяцев со дня изготовления.

Хранение осуществляется в сухих крытых помещениях, в условиях, исключающих увлажнение и засорение материалами другого состава, а также обеспечивающих целостность упаковки

Хранение и транспортирование смеси в соответствии с ГОСТ 24717.

Подробная информация о продукте на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

**Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.**

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
[e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
[tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru), [sale@slsoz.ru](mailto:sale@slsoz.ru)

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57  
[refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru), [slsoz.ru](http://slsoz.ru)



ООО «АКС РУС»