



MT-2

СТО 05802307-6-002-2019

Тип: мастики термостойкие

Назначение: применяют в промышленности для конструкционного склеивания (герметизации) огнеупорных теплоизоляционных изделий, материалов и изделий огнеупорных теплоизоляционных муллитокремнеземистых стекловолоконистых, стекловолокна огнеупорного керамического, изделий огнеупорных шамотных и полукислых общего назначения, а также изделий огнеупорных бетонных, а так же для заделки швов и соединений в местах контакта огнеупорных изделий и металла, как кладочный раствор с температурой применения от 1300°C до 1500°C.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	MT-2
Массовая доля, %: Al_2O_3 , не менее	68
Fe_2O_3 , не более	0,25
Продолжительность склеивания, в естественных условиях, ч., % не менее	36
Содержание сухого остатка, %, не менее	70
Плотность, г/см ³ , не более	1,98*
Прочность шва на разрыв, Н/мм ² , не менее	1*
Внешний вид	Суспензия белого цвета
Температура применения, °C, не выше	1300

*Значения являются справочными данными.

Эксплуатация (применение):

Температура поверхности при применении мастик в пределах от +5°C до +140°C.

Температура окружающей среды при использовании мастик не ниже +15°C.

Максимальная толщина шва не должна превышать 2 мм.

Расход мастики на 1 м² для марки MT-2 составляет 3,8 кг.

Упаковка: пластиковая тара с герметичной крышкой.

Срок хранения: при условии герметичности тары составляет 5 месяцев с даты изготовления.

Подробная информация о продукте, инструкция по применению на сайте sloz.ru

Хранение осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадания атмосферных осадков, в герметично закрытой таре.

Транспортирование мастик производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Вышеприведенные данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16
tdom@slsoz.ru

ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru
slsoz.ru