

## SL REFMUL Z30

СТО 05802307-0-010-2023

**Тип:** изделия муллитациркониевые

**Назначение:** каналные блоки, сложные фасонные изделия, изделия для питателя, мешалки и т.п., применяемые для стекольной промышленности

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL REFMUL Z30
Массовая доля, %: $Al_2O_3$ ,	54
$Fe_2O_3$ ,	0,1
$ZrO_2$	29
Кажущая плотность, г/см <sup>3</sup>	3,1
Открытая пористость, %	17
Предел прочности при сжатии, Н/мм <sup>2</sup>	100
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, при температуре 1500 °С	0,1
Теплопроводность при средней температуре, Вт/(м·К)	
200 °С	0,953
400 °С	1,234
600 °С	1,290
800 °С	1,343
Максимальная температура применения, °С	1600
Термостойкость, водные теплосмены при 1300 °С	>90

**Упаковка:** по ГОСТ 24717

**Срок хранения:** неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 1 яруса

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
применения изделий: [e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
заказа изделий: [tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru), [sale@slsoz.ru](mailto:sale@slsoz.ru)

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57  
[refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru), [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

