

## МКРГП-500

ТУ 14-8-440-83

**Тип:** плита огнеупорная теплоизоляционная из муллитокремнеземистой ваты

**Назначение:** футеровка тепловых агрегатов с температурой службы до 1250 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	МКРГП-500
Массовая доля Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , %	49
Относительное изменение массы при прокаливании, %	6,6
Плотность кажущаяся, кг/м <sup>3</sup>	361
Теплопроводность, Вт/(м·К), при средней температуре, °С: (600±25)	0,21
Предел прочности на изгиб, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	0,3
Температура применения, °С	1250
Влага гигроскопическая, %	0,9
Размеры, мм	
Длина	550±700±10
Ширина	400±550±10
Толщина	30, 40, 50, 60, 70, 80, 100±5
Отбитость углов и рёбер, мм	
Длиной	30
Глубиной	20
Кривизна, мм, не более	12

**Упаковка:** в соответствии с ГОСТ 24717.

**Срок хранения:** неограничен, при соблюдении условий хранения и транспортирования

**Транспортирование и хранение:** по ГОСТ 24717.

Хранение осуществляется в условиях, исключающих попадание влаги

Подробная информация о продуктах на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
[e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
[tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru), [sale@slsoz.ru](mailto:sale@slsoz.ru)

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57  
[refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru), [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

