

SL FLOW 1,3-1300

СТО 05802307-3-011-2019

Тип: смесь огнеупорная бетонная саморастекающаяся

Метод применения: заливка

Назначение: изготовление огнеупорных бетонных изделий, а также для получения монолитной футеровки в труднодоступных местах без применения вибрации

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL FLOW-1,3-1300
Массовая доля, %: Al ₂ O ₃ , не менее	70
CaO, в пределах	8-12
Fe ₂ O ₃ , не более	1,5
Влаги, не более	2
Кажущаяся плотность, г/см ³ после сушки при 110°С	≤1,3
после обжига при 815 °С	≤1,2
Предел прочности при сжатии Н/мм ² , не менее после сушки при 110 °С	25
после обжига при 815 °С	15
Максимальная температура применения, °С	1300
Количество воды затворения, %, в пределах	20-25
Остаточные изменения размеров при выдержке, 5 часов	815
при температуре, °С	1,0
% , не более	
*Теплопроводность, Вт/м·К, не более, при средней температуре 200 °С	0,2
400 °С	0,23
600 °С	0,28
800 °С	0,3
Максимальный размер зёрен, мм	0,5

*Значения являются справочными данными

Упаковка: бумажные влагозащитные мешки

Срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления.

Хранение осуществляется в сухих крытых помещениях, в условиях, исключающих увлажнение и засорение материалами другого состава, а также обеспечивающих целостность упаковки

Хранение и транспортирование смеси в соответствии с ГОСТ 24717.

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведенные данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16
tdom@slsoz.ru

ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru
slsoz.ru