

SL REFCOR 97

СТО 05802307-0-010-2023

Тип: изделия корундовые

Назначение: каналные блоки, сложные фасонные изделия, изделия для питателя, мешалки и т.п., применяемые для стеклольной промышленности

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL REFCOR 97
Массовая доля, %: Al_2O_3	97
Fe_2O_3	0,01
Кажущая плотность, $г/см^3$	3,2
Открытая пористость, %	18
Предел прочности при сжатии, $Н/мм^2$	100
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, при температуре 1500 °С	0,1
Теплопроводность при средней температуре, Вт/м·К	
200 °С	0,963
400 °С	1,219
600 °С	1,351
800 °С	1,429
Максимальная температура применения, °С	1700

Упаковка: по ГОСТ 24717

Срок хранения: неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 1 яруса

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

