

SL CAST SiC 5 T

СТО 05802307-3-002-2022

Тип: смесь огнеупорная бетонная
Метод применения: торкретирование
Тип связи: гидравлическая

Характеристика и назначение: Плотная огнеупорная бетонная смесь. Муллитокремнезёмистая с карбидом кремния. Среднезернистая. Среднецементная. Используется для изготовления (выполнения) футеровок методом торкретирования. Например: футеровка дымоходов и труб, в печах и агрегатах нефтехимической и цементной промышленности

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL CAST SiC 5 T
Массовая доля, %: Al ₂ O ₃	56
CaO	6
Fe ₂ O ₃	1,0
SiC	5
Предел прочности при сжатии, Н/мм ² : после сушки при 110 °С	50
после обжига при 815 °С	50
после обжига при 1100 °С	75
Средняя плотность, г/см ³ : после сушки при 110 °С	2,6
после обжига при 1000 °С	2,6
после обжига при 1550 °С	2,6
Остаточные изменения размеров, %, после выдержки в течение 2 ч при температуре 1300 °С	0,1
Максимальный размер зёрен, мм	6
Теплопроводность, Вт/(м·К): при 200 °С	1,032
при 400 °С	1,139
при 600 °С	1,252
при 800 °С	1,355
Максимальная температура применения, °С	1550
Количество воды затворения, % (от количества смеси), в пределах	6,5-7
Открытая пористость, %, после обжига при 1000 °С	20
Термостойкость, водные теплосмены при 1300 °С	60

Упаковка: бумажные влагозащищённые мешки
Срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления
Хранение осуществляется в сухих крытых помещениях, в условиях, исключающих увлажнение и засорение материалами другого состава, а также обеспечивающих целостность упаковки

Хранение и транспортирование смеси в соответствии ГОСТ 24717.

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

