

СБРС-1

СТО 05802307-0-003-2015

Тип: смеси барьерные огнеупорные

Назначение: для футеровки катодной части электролизных ванн и подин, работающие при температуре не выше 900°C

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	СБРС-1
Массовая доля, на прокаленное вещество, %, Al_2O_3 , не более	35
Fe_2O_3 , не более	5
Массовая доля влаги, %, не более	2,0
Плотность после уплотнения, г/см ³ , не менее	1,95
Размер зерен, мм	0-5
Огнеупорность, °С, не ниже	1630

Упаковка: по ГОСТ 24717.

Транспортирование в соответствии с ГОСТ 24717

Срок хранения: неограничен. Осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведенные данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16
заказа изделий: tdom@slsoz.ru

ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru
slsoz.ru