



## МШ-42

СТО 05802307-2-003-2016

**Тип:** мертель огнеупорный алюмосиликатный

**Метод применения:** огнеупорный раствор для кладки

**Назначение:** связывание алюмосиликатных изделий в огнеупорной кладке и сборка составных огнеупорных изделий и узлов

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МШ-42
Массовая доля, %: $Al_2O_3$ , не менее	42
$Fe_2O_3$ , не более	2,5
углекислого натрия ( $Na_2CO_3$ ), в пределах	0,12-0,18
лигносульфонатов (ЛСТ), в пределах	0,07-0,13
Относительное изменение массы при прокаливании, %, не более	5
Массовая доля влаги, %, не более	5
Огнеупорность, °С, не ниже	1730
Зерновой состав (массовая доля фракций, прошедших через сетку номер), %:	
2, не менее	-
1, не менее	100
05, в пределах	-
05, не менее	95
009, в пределах	60-85
009, не менее	-

Допускается по соглашению сторон изготовление мертеля марки МШ-42 с массовой долей  $Fe_2O_3$  не более 4%, огнеупорностью не ниже 1710 °С.

**Упаковка:** в соответствии с ГОСТ 24717

**Срок хранения:** 1 год от даты изготовления, хранение осуществляется в крытых складах, в бункерах или контейнерах изготовителя или потребителя в условиях, исключающих увлажнение и засорение материалами другого состава.

Хранение и транспортирование в соответствии с ГОСТ 24717.

Подробная информация о продуктах на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

**Вышеприведенные данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации по продукции, могут изменяться без дополнительного уведомления.**

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
[e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16  
[tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru)

ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, [refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru)  
[slsoz.ru](http://slsoz.ru)