

SL PRECAST-1,3-1450

СТО 05802307-3-005-2019

Тип: изделия бетонные огнеупорные
теплоизоляционные

Назначение: теплоизоляция, футеровка рабочего пространства шахтной печи, тепловых агрегатов, не подвергающейся воздействию расплавов, агрессивных газовых сред, истирающих усилий, механических ударов, применяется в виде монолитной футеровки или в виде конструкционных футеровочных панелей, для защиты металлического каркаса печи от излишнего перегрева, в трубчатых печах реформинга, пиролиза, в печах термообработки металла, в не коррозионной и нейтральной среде и т.п.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST-1,3-1450
Массовая доля, %: Al ₂ O ₃ , не менее	49
CaO, не более	13
Fe ₂ O ₃ , не более	0,7
Кажущаяся плотность, г/см ³ после сушки при 110 °С	≤1,3
после обжига при 815 °С	≤1,2
после обжига при 1300 °С	≤1,2
Предел прочности при сжатии бетона, Н/мм ² , не менее	
после сушки при 110 °С	7
после обжига при 815 °С	5
после обжига при 1300 °С	4
*Теплопроводность, Вт/м·К, не более, при средней температуре	
200 °С	0,23
400 °С	0,28
600 °С	0,32
800 °С	0,37
Остаточные изменения размеров после выдержки в течение 5 ч	
при температуре, °С	1400
%, не более	1,0
Максимальная температура применения, °С	1450

*Значения являются справочными данными.
Предельные отклонения, мм, по ГОСТ 390

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Упаковка: термоусадочная пленка

Срок хранения: неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 2 ярусов

В зависимости от конфигурации изделий допускается их складирование в 3 яруса

Подробная информация о продукте
на сайте slsoz.ru

Вышеприведенные данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16
tdom@slsoz.ru