

ЗШБ

ТУ 1522-011-05802307-2004

Тип: алюмосиликотный наполнитель шамотный с огнеупорностью не ниже 1630°C

Назначение: для изготовления огнеупорных масс, обмазок, мертелей

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗШБ
Массовая доля Al ₂ O ₃ , %, не менее	28
Огнеупорность, °С, не ниже	1630
Водопоглощение, %, не более	8

Для наполнителей, изготовленных из брака и лома, допускается водопоглощение не более 15%

Для наполнителей классов 5-8 водопоглощение не нормируется

Зерновой состав	Норма		
	грубозернистый	крупнозернистый	среднезернистый
Остаток на сетке №20, не более	5	-	-
Остаток на сетке №12, не более	-	15	-
Остаток на сетке №5, не более	-	-	15
Проход через сетку №5, не более	25	20	-
Проход через сетку №2, не более	-	-	25

Упаковка: по ГОСТ 24717.

Транспортирование в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте
на сайте slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
заказа изделий: tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

