

## SL MAREF 98

СТО 05802307-0-005-2020

**Тип:** изделия огнеупорные корундовые  
**Метод применения:** кладка

**Назначение:** футеровка различных тепловых агрегатов

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL MAREF 98
Массовая доля, %: $Al_2O_3$ ,	98
$Fe_2O_3$	0,15
Кажущаяся плотность, г/см <sup>3</sup>	3,15
Открытая пористость, %	16
Предел прочности при сжатии, Н/мм <sup>2</sup>	85
Температура деформации под нагрузкой, °С	1700
Остаточные изменения размеров при нагреве при температуре 1500 °С, %	0,2
Теплопроводность, Вт/м·К, при средней температуре, °С	
105	3,94
815	3,61
1100	3,34

**Упаковка:** по ГОСТ 24717

**Срок хранения:** неограничен

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Вышеприведённые данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
применения изделий: [e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16  
заказа изделий: [tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru)

ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57,  
[refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru), [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

