

TK-1300

СТО 05802307-6-001-2022

Тип: клей термостойкий

Назначение: применение в промышленности, для конструкционного склеивания (герметизации) огнеупорных теплоизоляционных изделий, материалов и изделий огнеупорных теплоизоляционных муллитокремнезёмистых стекловолоконистых, стекловолокна огнеупорного керамического, изделий огнеупорных шамотных и полукислых общего назначения, а также изделий огнеупорных бетонных с температурой применения до 1300 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	TK-1300
Продолжительность склеивания, ч	24
Содержание сухого остатка, %	69
Содержание ионов водорода, ед. рН	1,8
Внешний вид	Жидкость сметанной консистенции от желтого до коричневого цвета
Температура применения, °С	1300

Упаковка: полимерные вёдра и контейнеры.
Температура хранения и транспортирования продукта не ниже +5°C

Срок хранения: 4 месяца с даты изготовления при условии герметичности тары

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru



ООО «АКС РУС»