

ПГМС-28

ТУ 1522-011-05802307-2004

Тип: порошок из глины среднезернистый, с массовой долей Al_2O_3 не менее 28%

Назначение: для изготовления огнеупорных масс, обмазок, мертелей

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ПГМС-28
Массовая доля Al_2O_3 на прокаленное вещество, %, не менее	28
Огнеупорность, °С, не ниже	1640

Зерновой состав	Норма
Остаток на сетке №3, не более	2
Остаток на сетке №2, не более	5
Проход через сетку №05, не менее	65

Упаковка: по ГОСТ 24717.

Транспортирование в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

По вопросам
применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам
заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 30,,8, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

