

## МТ-Ш

СТО 05802307-6-002-2019

Тип: мастика термостойкая шамотная

**Назначение:** применяют в промышленности для конструкционного склеивания пористых материалов: огнеупорных теплоизоляционных изделий, материалов и изделий огнеупорных теплоизоляционных муллитокремнезёмистых стекловолоконистых, а также стекловолокна огнеупорного керамического, изделий огнеупорных шамотных и полукислых общего назначения, изделий огнеупорных бетонных, для заделки швов и соединений в местах контакта огнеупорных изделий и металла, как кладочный раствор с температурой применения до 1500 °С.

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ                                   | МТ-Ш                   |
|---|------------------------|
| Массовая доля, %: Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>          | 40                     |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                            | 1                      |
| Продолжительность склеивания, в естественных условиях, ч. | 24                     |
| Содержание сухого остатка, %                              | 75                     |
| Плотность, г/см <sup>3</sup>                              | 1,8                    |
| Прочность шва на сдвиг, Н/мм <sup>2</sup>                 | 4,5                    |
| Внешний вид   | Суспензия серого цвета |
| Максимальная температура применения, °С                   | 1500                   |

Эксплуатация (применение):

Температура поверхности при применении мастики в пределах от +5 °С до +140 °С.

Температура окружающей среды при использовании мастики не ниже +15 °С.

Максимальная толщина шва не должна превышать 2 мм.

Условный расход мастики на 1м<sup>2</sup> для марки МТ-Ш составляет 2,4 кг.

**Упаковка:** пластиковая тара с герметичной крышкой.

**Срок хранения:** при условии герметичности тары составляет 5 месяцев от даты изготовления.

Хранение осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков, в герметично закрытой таре.

Подробная информация о продукте, инструкция по применению на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Транспортирование мастик производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

**Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.**

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57  
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru



ООО «АКС РУС»