

## МКРЖ

СТО 05802307-1-003-2021

**Тип:** жёлоб стекловолоконный теплоизоляционный огнеупорный

**Назначение:** для слива цветных металлов (алюминия, цинка, бронзы, латуни, олова, серебра, свинца) при температуре службы не выше 1200 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	МКРЖ
Массовая доля Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , %	52
Кажущаяся плотность, кг/м <sup>3</sup>	640
Относительное изменение массы при прокаливании, %	1,2
Предельное отклонение размеров изделий, мм:	
до 100 вкл	± 3
св 100 до 250 вкл	± 5
св 250	± 1,5 %

**Упаковка:** в соответствии с ГОСТ 24717

Транспортирование согласно ГОСТ 24717.

**Срок хранения:** неограничен. Хранение изделий осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадание влаги.

Подробная информация о продуктах на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам  
применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
[e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам  
заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
[tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru), [sale@slsoz.ru](mailto:sale@slsoz.ru)

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57  
[refractoryslsoz.ru](http://refractoryslsoz.ru), [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

