

SL PRECAST 28 CH

СТО 05802307-3-001-2022

Тип: изделия бетонные огнеупорные

Назначение: применяются в печах для плавки алюминия, в печах пиролиза и риформинга, в газоходах

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST 28 CH
Массовая доля, %: Al ₂ O ₃ , не менее	28
Плотность, г/см ³ , в пределах	1,9±10%
Предел прочности при сжатии, Н/мм ² , не менее	15
Остаточные изменения размеров после выдержки в течение 2 ч при температуре, °С	900
%, не более	0,6
Максимальная температура применения, °С	900

Упаковка: термоусадочная пленка

Срок хранения: неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 2 ярусов.

В зависимости от конфигурации изделий допускается их складирование в 3 яруса.

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведенные данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16
tdom@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru
slsoz.ru

