

МТ-П

СТО 05802307-6-002-2019

Тип: мастика огнеупорная теплоизоляционная

Назначение: применяют в промышленности для герметизации и теплоизоляции швов металлоконструкций, а так же в местах, где нужна локальная теплоизоляция с температурой применения до 1300 °С.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МТ-П
Массовая доля, %: Al ₂ O ₃	40
Fe ₂ O ₃	1,2
Продолжительность склеивания, в естественных условиях, ч.	36
Содержание сухого остатка, %	65
Плотность, г/см ³	1,1
Внешний вид	Суспензия серого цвета
Максимальная температура применения, °С	1300

Эксплуатация (применение):

Температура поверхности при применении мастики в пределах от +5 °С до +140 °С.

Температура окружающей среды при использовании мастики не ниже +15 °С.

Максимальная толщина шва не должна превышать 5 мм.

Условный расход мастики на 1м² для марки МТ-П составляет 4,7 кг.

Упаковка: пластиковая тара с герметичной крышкой.

Срок хранения: при условии герметичности тары составляет 5 месяцев от даты изготовления.

Хранение осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков, в герметично закрытой таре.

Подробная информация о продукте, инструкция по применению на сайте slsoz.ru

Транспортирование мастик производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам
применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам
заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

