

МКРФТИВ-600

СТО 05802307-1-006-2019

Тип: изделия муллитокремнезёмистые огнеупорные
теплоизоляционные стекловолокнистые фасонные

Назначение: теплоизоляция в индукционных
установках, узлов сложной конфигурации
водогрейных котлов и электропечей; утепление
прибыльных надставок при разливке черных
металлов и каналов металлопроводки при разливке
цветных металлов; уплотнение электродного
отверстия на агрегатах печь-ковш (АПК),
электродуговых печах

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	МКРФТИВ-600
Массовая доля Al ₂ O ₃ , %	51
Относительное изменение массы при прокаливании, %	3,4
Кажущаяся плотность, кг/м ³	322
Теплопроводность, Вт/(м·К), при средней температуре, °С	
400	0,084
600	0,115
800	0,171
Максимальная температура применения, °С	1150 (1600)*
Предельное отклонение размеров изделий, мм:	
до 100 вкл	± 3
св 100 до 450 вкл	± 5
св 450	± 1,5%

* Применяются однократно для утепления прибыльной части слитков

Форма, размеры, предельные отклонения размеров должны соответствовать чертежам заказчика и быть согласованы между изготовителем и потребителем. При отсутствии в чертеже предельных отклонений размеров, изготовитель вправе в одностороннем порядке использовать предельное отклонение размеров, указанное в таблице.

Наличие на поверхности изделий следов адьюстирования (доводки продукции до требований настоящего стандарта организации) не является браковочным признаком, т.к. адьюстирование продукции предусмотрено технологическим процессом.

Упаковка: в соответствии с ГОСТ 24717

Срок хранения: неограничен, при соблюдении
условий хранения и транспортирования

Подробная информация о продуктах
на сайте slsoz.ru

Транспортирование и хранение: согласно ГОСТ
24717

Хранение изделий осуществляется в крытых складах в
условиях, исключающих попадание атмосферных
осадков

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.centri@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
заказа изделий: tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

