

## SL PRECAST 50 AN

СТО 05802307-3-001-2022

Тип: изделия бетонные огнеупорные

**Назначение:** применяются в печах для плавки чугуна, в печах нефтехимической промышленности (пиролиза, риформинга и т.п.), в инсинераторах; в термических печах. За счет повышенной термостойкости широко применяется для изготовления печных вагонеток. Основной огнеупорный наполнитель андалузит.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST 50 AN
Массовая доля, %: Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , не менее CaO, не более Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , не более	50 4 1,2
Плотность, г/см <sup>3</sup> , в пределах	2,55±10%
Предел прочности при сжатии, Н/мм <sup>2</sup> , не менее	45
Остаточные изменения размеров после выдержки в течение 2 ч при температуре, °С	1000
%, не более	0,3
Максимальная температура применения, °С	1600

**Упаковка:** термоусадочная пленка

**Срок хранения:** неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 2 ярусов.

В зависимости от конфигурации изделий допускается их складирование в 3 яруса.

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Вышеприведенные данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
[e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16  
[tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru)

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, [refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru)  
[slsoz.ru](http://slsoz.ru)

