

SL 26

СТО 05802307-0-002-2019

Тип: изделия теплоизоляционные огнеупорные

Метод применения: кладка

Назначение: применение в доменном, сталелитейном и алюминиевом производствах; при производстве котельного оборудования; в керамической, нефтехимической и стекольной промышленности

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL 26
Массовая доля, %:	
Al ₂ O ₃ , не менее	50
Fe ₂ O ₃ , не более	1,8
Классификационная температура, °С	1420
Кажущаяся плотность, г/см ³ , не более	0,86
Остаточное изменение линейных размеров, %, не более	2,0
при температуре, °С	1420
Предел прочности при сжатии, Н/мм ² , не менее	1,7
*Теплопроводность, Вт/(м·К), не более, при средней температуре, °С	
200	0,15
350	0,17
600	0,22
800	0,28

* Значения являются справочными данными

Форма и размеры по ГОСТ 5040 для марки SL 26 соответственно марке ШТ-0,4 и по чертежам заказчика, согласованные между изготовителем и потребителем

Упаковка: в соответствии с ГОСТ 24717

Хранение и транспортирование в соответствии с ГОСТ 24717.

Срок хранения: неограничен при соблюдении правил транспортирования и хранения

Подробная информация о продуктах на сайте slsoz.ru

Вышеприведенные данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации по продукции, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16
tdom@slsoz.ru

ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru
slsoz.ru