



ШАК-У

СТО 05802307-0-006-2018

Тип: изделия огнеупорные алюмосиликатные

Назначение: кладка тепловых агрегатов с максимальной температурой применения 1400 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ШАК-У
Массовая доля Al_2O_3 , %, не менее	37
Остаточное изменение размеров при нагреве, при температуре 1400 °С, %, не более	0,5
Предел прочности при сжати, Н/мм ² , не менее	30
Открытая пористость, %, не более	16
Температура начала размягчения, °С, не ниже	1400
Огнеупорность, °С, не ниже	1730
*Термическая стойкость (нагрев до 1300 °С, охлаждение водяное), количество теплосмен, не менее	20

*Определяется по требованию потребителя

Упаковка: по ГОСТ 24717

Срок хранения: неограничен

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведенные данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16
tdom@slsoz.ru

ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru
slsoz.ru