

## ШАК-У

СТО 05802307-0-006-2023

**Тип:** изделия огнеупорные алюмосиликатные  
общего назначения

**Назначение:** кладка тепловых агрегатов с  
максимальной температурой применения 1400 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ШАК-У
Массовая доля Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , %	39
Остаточное изменение размеров при нагреве, при температуре 1400 °С, %	0,5
Предел прочности при сжатии, Н/мм <sup>2</sup>	38
Открытая пористость, %	16
Температура начала размягчения, °С	1400
Огнеупорность, °С	1730
Термическая стойкость (нагрев до 1300 °С, охлаждение водяное), количество теплосмен	20

**Упаковка:** по ГОСТ 24717

**Срок хранения:** неограничен

Хранение и транспортирование изделий в  
соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте  
на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
применения изделий: [e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
заказа изделий: [tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru), [sale@slsoz.ru](mailto:sale@slsoz.ru)

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57  
[refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru), [slsoz.ru](http://slsoz.ru)



ООО «АКС РУС»