

SL PRECAST LC 57

СТО 05802307-3-001-2022

Тип: изделия бетонные огнеупорные
низкоцементные

Назначение: применяются в печах цветной
металлургии, в печах нефтехимической
промышленности (пиролиза, риформинга и т.п.), в
инсинераторах; в термических печах

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | SL PRECAST LC 57 |
|--|------------------|
| Массовая доля, %: Al ₂ O ₃ | 59 |
| CaO | 1,6 |
| Fe ₂ O ₃ | 1,2 |
| Средняя плотность, г/см ³ | 2,52 |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм ² | 48 |
| *для изделий с индексом «F» | 125 |
| Остаточные изменения размеров после выдержки 2 ч, %, при температуре 1500 °С | 0,3 |
| Теплопроводность, Вт/(м·К), при средней температуре: 200 °С | 0,854 |
| 400 °С | 1,132 |
| 600 °С | 1,347 |
| 800 °С | 1,502 |
| Максимальная температура применения, °С | 1600 |
| Термостойкость, водные теплосмены при 1300 °С | 40 |
| Открытая пористость, % | 15 |

*Наличие в марках изделий индекса «F» обозначает, что изделия обжиговые;

Упаковка: термоусадочная пленка

Срок хранения: неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 2 ярусов.

В зависимости от конфигурации изделий допускается их складирование в 3 яруса.

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

