

## МКФ-95

СТО 05802307-2-003-2016

**Тип:** мертель корундовый на фосфатной связке  
**Метод применения:** огнеупорный раствор для кладки

**Назначение:** связывание алюмосиликатных и корундовых изделий в огнеупорной кладке и сборка составных огнеупорных изделий и узлов

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МКФ-95
Массовая доля, %: $Al_2O_3$ , не менее	95
$P_2O_5$ , в пределах	2,5-3*
Зерновой состав (массовая доля фракций, прошедших через сетку номер), %:	
2, не менее	-
1, не менее	-
05, в пределах	-
05, не менее	100
009, в пределах	-
009, не менее	95

\*Массовая доля  $P_2O_5$  обеспечивается технологией производства.

Мертель марки МКФ-95 состоит из двух компонентов и поставляется в виде сухого порошка и жидкой связки. Смешивание компонентов производится непосредственно перед применением в соотношении 67:33% соответственно.

**Упаковка:** в соответствии с ГОСТ 24717  
**Срок хранения:** неограничен, хранение осуществляется в крытых складах, в бункерах или контейнерах изготовителя или потребителя в условиях, исключающих увлажнение и засорение материалами другого состава.

Хранение и транспортирование в соответствии с ГОСТ 24717.

Подробная информация о продуктах на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Вышеприведенные данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации по продукции, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16  
tdom@slsoz.ru

ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru  
slsoz.ru