



## SL FLOW 85 MG

СТО 05802307-3-011-2019

**Тип:** смесь огнеупорная бетонная саморастекающаяся

**Метод применения:** заливка

**Назначение:** изготовление огнеупорных бетонных

изделий, а также для получения монолитной футеровки в труднодоступных местах без применения вибрации

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL FLOW 85 MG
Массовая доля, %: Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , не менее	85
CaO, не более	3
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , не более	0,5
MgO, не более	3
Влаги, не более	2
Плотность, г/см <sup>3</sup> , в пределах после сушки при 110 °С	3,2±10%
после обжига при 1300 °С	3,1±10%
Предел прочности при сжатии Н/мм <sup>2</sup> , не менее: после сушки при 110 °С	75
после обжига при 815 °С	90
после обжига при 1300 °С	130
Максимальная температура применения, °С	1700
Количество воды затворения, %, в пределах	4-5
Остаточные изменения размеров при выдержке, 2 часа	
при температуре, °С	1300
%, не более	0,5
Максимальный размер зёрен, мм	6

**Упаковка:** бумажные влагозащитные мешки

**Срок хранения:** 6 месяцев со дня изготовления

Хранение осуществляется в сухих крытых помещениях, в условиях, исключающих увлажнение и засорение материалами другого состава, а также обеспечивающих целостность упаковки

Хранение и транспортирование смеси в соответствии с ГОСТ 24717.

Подробная информация о продукте на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

**Вышеприведенные данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.**

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
[e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16  
[tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru)

ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, [refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru)  
[slsoz.ru](http://slsoz.ru)