

SL PRECAST 1,3-1450

СТО 05802307-3-005-2019

Тип: изделия бетонные огнеупорные
теплоизоляционные

Назначение: применяются в теплоизоляционном слое в плавильных, термических, обжиговых печах, в печах и агрегатах нефтехимической и цементной промышленности; футеровка печей, газоходов, печных труб и агрегатов, колонн паровой фазы и т.п., без механической и истирающей нагрузки на футеровку, с нейтральной или окислительной средой

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST 1,3-1450
Массовая доля, %:	
Al ₂ O ₃	52
CaO	12
Fe ₂ O ₃	0,6
Кажущаяся плотность, г/см ³	1,3
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	13
* для изделий с индексом «F»	9
Теплопроводность, Вт/(м·К), при средней температуре, °С	
200	0,230
400	0,280
600	0,320
800	0,370
Остаточные изменения размеров, %, при температуре 1450 °С	1
Максимальная температура применения, °С	1450

*Наличие в марках изделий индекса «F» обозначает, что изделия обжиговые

Упаковка: термоусадочная пленка

Срок хранения: неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 2 ярусов

В зависимости от конфигурации изделий допускается их складирование в 3 яруса

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

